




федеральное государственное бюджетное учреждение
«Научно-исследовательский институт строительной физики
Российской академии архитектуры и строительных наук»
(НИИСФ РААСН)

Исх. от _____ № _____

Утверждаю
Руководитель ИЛ
«Стройполимертест»

 Богомолова Л.К.



Директор НИИСФ РААСН



Щубин И.Л.

РОСАККРЕДИТАЦИЯ
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ «Стройполимертест»
Аттестат аккредитации № RA. RU.22CM 39 от 20 октября 2015 г.

ПРОТОКОЛ
сертификационных испытаний
№ 2000 от 20.02.2018 г.

Основание для проведения испытаний: договор №10030-2(2018) с ООО «ВЕКА Рус»
от 22 января 2018 г.

Вид продукции (наименование, тип,
марка, НД на продукцию)

Профиль оконный поливинилхлоридный
систем: «VEKA Euroline-58», коробка,
артикул 101.213; «VEKA Softline-70»,
коробка, артикул 101.208; «VEKA Softline -
82», коробка, артикул 101.290
ГОСТ 30673-2013

Производитель продукции (наимено-
вание, страна, адрес)

Предприятие-изготовитель: ООО
«ВЕКА Рус». Адрес: 143396, г. Москва,
поселение Первомайское, д. Губцево,
ул. Дорожная, д. 10

Дата получения образцов в ИЛ

25.01.2018 года. Переданы
представителем фирмы

Номер регистрации образцов

№№ 9539-9543, 9544- 9548, 9549-9553

Методы испытаний образцов
(шифры НД или наименование
методик)

ГОСТ 30673-2013

Дата и место испытания образцов

30.01.2018 г. - 20.02.2018 г.
ИЛ "Стройполимертест"

Результаты испытаний приведены в приложениях №№ 1-6.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Поливинилхлоридный профиль для оконных и дверных блоков систем: «VEKA Euroline-58», коробка, артикул 101.213; «VEKA Softline-70», коробка, артикул 101.208; «VEKA Softline -82», коробка, артикул 101.290, производства ООО «ВЕКА Рус», по толщине лицевых и нелицевых внешних стенок профиля соответствует классу «А» по ГОСТ 30673-2013, таблица 2.

Предельные отклонения номинальных размеров высоты, ширины, функциональные размеры пазов для уплотняющих прокладок, а также предельные отклонения от формы профилей соответствуют нормам ГОСТ 30673-2013

Приложение №1 к протоколу
сертификационных испытаний № 2000 от 20.02.2018 г.

Таблица результатов сертификационных испытаний поливинилхлоридного оконного профиля системы «VEKA Euroline-58»,
(коробка, артикул 101.213) по определению геометрических размеров

Сведения об образцах		Маркировка образцов		Дата испытания	Показатели, нормы, методы и результаты испытаний					
Номер партии, дата изготовления	Номер регистрации	Изготовитель	Испытатель		Показатель, ед. изм.	Толщина внешних стенок для профиля класса «А», мм		Предельные отклонения номинальной толщины внешних стенок главных профилей, мм		
						Лицевая стенка	Нелицевая стенка			
		ООО «ВЕКА Рус»	ИЛ «Стройполимертест»		НД на метод испытания			ГОСТ 30673-2013		Лицевая стенка
		Норма по ГОСТ 30673-2013	Не менее			+0,1/-0,2 (значение верхнего допуска является рекомендуемым)				
			3,0			2,5				
Партия № 28 D4 от 24.01. 2018 г.	9539	Коробка, система «VEKA Euroline-58», арт. 101.213	BEK ₁	30.01. 2018 г. - 20.02. 2018 г.	Фактические результаты испытаний	3,0	2,7	0,0	+0,2	
	9540		BEK ₂			3,0	2,6	0,0	+0,1	
	9541		BEK ₃			2,9	2,7	-0,1	+0,2	
	9542		BEK ₄			2,9	2,7	-0,1	+0,2	
	9543		BEK ₅			3,0	2,7	0,0	+0,2	
						3,0	2,7	Соответствуют		

Руководитель ИЛ «Стройполимертест»



Л.К.Богомолова

Таблица результатов сертификационных испытаний поливинилхлоридного оконного профиля системы
«VEKA Euroline-58» (коробка, артикул 101.213) по определению геометрических размеров

Сведения об образцах		Маркировка образцов		Дата испытаний	Показатели, нормы, методы и результаты испытаний								
Номер партии, дата изготовления	Номер регистрации	Изготовитель	Испытатель		Показатель, ед. изм.	Предельное отклонение номинального размера, мм				Предельное отклонение от формы профиля			
		ООО «ВЕКА Рус»	ИЛ «Стройполимертест»			Высота	Ширина	Другие размеры	Функциональные размеры пазов	От параллельности лицевых стенок по поперечному сечению	От прямолинейности лицевых стенок по поперечному сечению	От прямолинейности - и сторон профиля по длине	От перпендикулярности внешних стенок коробок
					НД на метод испытания	ГОСТ 30673-2013							
					Норма по ГОСТ 30673-2013	Предельное отклонение, мм				Максимальное отклонение			
						±0,5	±0,3	±0,5	±0,3	1мм на 100 мм	±0,3 мм на 100 мм	1мм на 1000 мм длины	0,5 мм на 50 мм
Партия № 28 D4 от 24.01. 2018 г.	9539	Коробка, система «VEKA Euroline-58», арт. 101.213	BEK ₁	30.01. 2018 г. – 20.02. 2018 г.	Фактические результаты испытаний	-0,3	-0,2	-0,2	+0,1	0,16	0,14	0,30	0,19
	9540		BEK ₂			-0,2	-0,3	-0,3	+0,1	0,17	0,14	0,29	0,20
	9541		BEK ₃			-0,2	-0,2	-0,2	0,0	0,17	0,15	0,29	0,19
	9542		BEK ₄			-0,2	-0,2	-0,2	0,0	0,16	0,14	0,30	0,20
	9543		BEK ₅			-0,2	-0,2	-0,2	0,0	0,16	0,15	0,30	0,20
						-0,2	-0,2	-0,2	+0,1	0,17	0,15	0,30	0,20

Руководитель ИЛ «Стройполимертест»



Л.К.Богомолова

Приложение №3 к протоколу
сертификационных испытаний № 2000 от 20.02.2018 г.

Таблица результатов сертификационных испытаний поливинилхлоридного оконного профиля системы «VEKA Softline-70»,
(коробка, артикул 101.208) по определению геометрических размеров

Сведения об образцах		Маркировка образцов		Дата испытания	Показатели, нормы, методы и результаты испытаний						
Номер партии, дата изготовления	Номер регистрации	Изготовитель	Испытатель		Показатель, ед. изм.	Толщина внешних стенок для профиля класса «А», мм		Предельные отклонения номинальной толщины внешних стенок главных профилей, мм			
		ООО «ВЕКА Рус»	ИЛ «Стройполимертест»			Лицевая стенка	Нелицевая стенка				
					НД на метод испытания	ГОСТ 30673-2013		Лицевая стенка	Нелицевая стенка		
						Норма по ГОСТ 30673-99	Не менее			+0,1/-0,2 (значение верхнего допуска является рекомендуемым)	
Партия № 11 D1 от 24.01. 2018 г.	9544	Коробка, система «VEKA Softline-70», арт. 101.208	ВСК ₁	30.01. 2018 г. - 20.02. 2018 г.	Фактические результаты испытаний		3,0	2,5			
	9545		ВСК ₂			3,0	2,7	0,0		+0,2	
	9546		ВСК ₃			3,1	2,6	+0,1		+0,1	
	9547		ВСК ₄			2,9	2,7	-0,1		+0,2	
	9548		ВСК ₅			3,0	2,6	0,0		+0,1	
						3,0	2,6	0,0		+0,1	
			3,0			2,6	Соответствуют				
			Ср.								

Руководитель ИЛ «Стройполимертест»

 Л.К.Богомолова

Приложение № 4 к протоколу
сертификационных испытаний № 2000 от 20.02.2018 г.

Таблица результатов сертификационных испытаний поливинилхлоридного оконного профиля системы
«VEKA Softline-70 (коробка, артикул 101.208) по определению геометрических размеров

Сведения об образцах		Маркировка образцов		Дата испытаний	Показатели, нормы, методы и результаты испытаний								
Номер партии, дата изготовления	Номер регистрации	Изготовитель	Испытатель		Показатель, ед. изм.	Предельное отклонение номинального размера, мм				Предельное отклонение от формы профиля			
		ООО «ВЕКА Рус»	ИЛ «Стройполимертест»			Высота	Ширина	Другие размеры	Функциональные размеры пазов	От параллельности лицевых стенок по поперечному сечению	От прямолинейности лицевых стенок по поперечному сечению	От прямолинейности сторон профиля по длине	От перпендикулярности внешних стенок коробок
НД на метод испытания	ГОСТ 30673-2013												
Норма по ГОСТ 30673-2013	Предельное отклонение, мм				Максимальное отклонение								
	±0,5	±0,3	±0,5	±0,3	1мм на 100 мм	±0,3 мм на 100 мм	1мм на 1000 мм длины	0,5 мм на 50 мм					
Партия № 11 D1 от 24.01. 2018 г.	9544	Коробка, система «VEKA Softline-70», арт. 101.208	BCK ₁	30.01. 2018 г. – 20.02. 2018 г.	Фактические результаты испытаний	-0,2	-0,1	0,0	+0,1	0,28	0,12	0,21	0,17
	9545		BCK ₂			-0,2	-0,1	-0,1	+0,1	0,26	0,11	0,20	0,18
	9546		BCK ₃			-0,2	0,0	-0,1	0,0	0,26	0,13	0,20	0,18
	9547		BCK ₄			-0,1	-0,1	0,0	0,0	0,25	0,12	0,21	0,18
	9548		BCK ₅			-0,2	-0,1	0,0	+0,1	0,27	0,13	0,20	0,17
						-0,2	-0,1	-0,2	+0,1	0,28	0,13	0,21	0,18

Руководитель ИЛ «Стройполимертест»

 Л.К.Богомолова

Приложение №5 к протоколу
сертификационных испытаний № 2000 от 20.02.2018 г.

Таблица результатов сертификационных испытаний поливинилхлоридного оконного профиля системы «VEKA Softline-82»,
(коробка, артикул 101.290) по определению геометрических размеров

Сведения об образцах		Маркировка образцов		Дата испытания	Показатели, нормы, методы и результаты испытаний				
Номер партии, дата изготовления	Номер регистрации	Изготовитель	Испытатель		Показатель, ед. изм.	Толщина внешних стенок для профиля класса «А», мм		Предельные отклонения номинальной толщины внешних стенок главных профилей, мм	
		ООО «ВЕКА Рус»	ИЛ «Стройполимертест»			Лицевая стенка	Нелицевая стенка		
					НД на метод испытания	ГОСТ 30673-2013			
						Норма по ГОСТ 30673-2013	Не менее		+0,1/ $\leq$ -0,2 (значение верхнего допуска является рекомендуемым)
3,0	2,5								
Партия № 16 С11 от 13.01. 2018 г.	9549	Коробка, система «VEKA Softline-82», арт. 101.290	ВСТ ₁	30.01. 2018 г. - 20.02. 2018 г.	Фактические результаты испытаний	3,0	2,7	0,0	+0,2
	9550		ВСТ ₂			2,9	2,7	-0,1	+0,2
	9551		ВСТ ₃			3,0	2,6	0,0	+0,1
	9552		ВСТ ₄			2,9	2,6	-0,1	+0,1
	9553		ВСТ ₅			3,0	2,7	0,0	+0,2
			Ср.			3,0	2,7	Соответствуют	

Руководитель ИЛ «Стройполимертест»



Л.К.Богомолова

Приложение № 6 к протоколу
сертификационных испытаний № 2000 от 20.02.2018 г.

Таблица результатов сертификационных испытаний поливинилхлоридного оконного профиля системы
«VEKA Softline-82 (коробка, артикул 101.290) по определению геометрических размеров

Сведения об образцах		Маркировка образцов		Дата испытаний	Показатели, нормы, методы и результаты испытаний								
Номер партии, дата изготовления	Номер регистрации	Изготовитель	Испытатель		Показатель, ед. изм.	Предельное отклонение номинального размера, мм				Предельное отклонение от формы профиля			
		ООО «ВЕКА Рус»	ИЛ «Стройполимертест»	Высота		Ширина	Другие размеры	Функциональные размеры пазов	От параллельности лицевых стенок по поперечному сечению	От прямолинейности лицевых стенок по поперечному сечению	От прямолинейности и сторон профиля по длине	От перпендикулярности внешних стенок коробок	
НД на метод испытания	ГОСТ 30673-2013												
Норма по ГОСТ 30673-2013	Предельное отклонение, мм				Максимальное отклонение								
	±0,5	±0,3	±0,5	±0,3	1мм на 100 мм	±0,3 мм на 100 мм	1мм на 1000 мм длины	0,5 мм на 50 мм					
Партия № 16 С11 от 13.01. 2018 г.	9549	Коробка, система «VEKA Softline-82»,арт. 101.290	ВСТ ₁	30.01. 2018 г. – 20.02. 2018 г.	Фактические результаты испытаний	0,0	-0,1	0,0	+0,1	0,28	0,16	0,18	0,18
	9550		ВСТ ₂			+0,1	-0,1	0,0	+0,1	0,29	0,16	0,17	0,18
	9551		ВСТ ₃			0,0	0,0	-0,1	+0,1	0,28	0,16	0,17	0,17
	9552		ВСТ ₄			0,0	0,0	-0,2	+0,1	0,29	0,15	0,16	0,18
	9553		ВСТ ₅			0,0	0,0	-0,1	+0,1	0,28	0,16	0,18	0,17
						+0,1	-0,1	-0,1	+0,1	0,29	0,16	0,18	0,18

Руководитель ИЛ «Стройполимертест»

 Л.К.Богомолова

ИЛ «СТРОЙПОЛИМЕРТЕСТ»

(аттестат аккредитации № RA.RU.22 CM 39 от 20 октября 2015 г.)
Адрес: 127238, г. Москва, Локомотивный проезд, д.21

А К Т

отбора образцов от 25 января 2018 г.

Менеджером по качеству ООО «ВЕКА Рус» Ганкиной О.В. в присутствии руководителя Испытательной лаборатории «Стройполимертест» НИИСФ РААСН Богомоловой Л.К. отобраны образцы поливинилхлоридного оконного профиля для оконных и дверных блоков систем: «VEKA Euroline-58», «VEKA Softline-70», «VEKA Softline-82», «WHS-60» и «WHS-72, производства ООО «ВЕКА Рус», с целью проведения сертификационных испытаний.

Отбор образцов проведен согласно ГОСТ 30673-2013.

Наименование продукции	Дата изготовления, номер партии	Размер партии, пог.м.	Число отобранных образцов, шт.	Маркировка изготовителя
1. Профиль из ПВХ оконной системы «VEKA Euroline-58», коробка, артикул 101.213	Партия № 28 D4 от 24 января 2018 г.	2145	5	ПВХ профиль, система «VEKA Euroline-58», коробка, артикул 101.213
2. Профиль из ПВХ системы «VEKA Softline-70», коробка, артикул 101.208»	Партия № 11 D1 от 24 января 2018 г	1755	5	ПВХ профиль, система «VEKA Softline-70», коробка, артикул 101.208
3. Профиль из ПВХ системы «VEKA Softline-82», коробка, артикул 101.290»	Партия № 16 C11 от 13 января 2018 г	1170	5	ПВХ профиль, система «VEKA Softline-82», коробка, артикул 101.290
4. Профиль из ПВХ системы «WHS 60», коробка, артикул 101.010»	Партия № 17 D6 от 24 января 2018 г	2788,5	5	ПВХ профиль, система «WHS 60», коробка, артикул 101.010
5. Профиль из ПВХ системы «WHS 72», коробка, артикул 101.268»	Партия № 15 D3 от 24 января 2018 г	1900	5	ПВХ профиль, система «WHS 72», коробка, артикул 101.268

Менеджер по качеству ООО «ВЕКА Рус»

Руководитель ИЛ «Стройполимертест»

 О.В.Ганкина
 Л.К.Богомолова